

**SOPREMA****FICHE TECHNIQUE**

0 5/ 136 F ANNULE ET REMPLACE 02/053 F

BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

IM PREGNE

Présentation

Feutre bitumé imprégné à armature en carton feutre, conforme à la Norme NF P 84-302, type 18 l et 27 l.

Constituants

	IM PREGNE
- Armature	Carton feutre de 330 g/m ² saturé de bitume
- Liants	Bitume pur, masse mini 310 g/m ²
- Epaisseur	Environ 0,6 mm
- Masse surfacique	Environ 0,6 kg/m ²

Caractéristiques

	IM PREGNE
- Force maximale en traction (EN 12311-1)	
- Longitudinale	240 N/5 cm
- Transversale	140 N/5 cm
- Allongement à la force maximale en traction (EN 12311-1)	
- Longitudinal	2 %
- Transversal	2 %
- Souplesse à froid (EN 1109)	Pas de fissures à 0°C

Conditionnement

	IM PREGNE
- Dimensions du rouleau	40 x 1 m
- Poids du rouleau	Environ 26 kg
- Stockage	Debout sur palettes housées

La longueur des rouleaux est donnée avec une tolérance de - 1%. Un rouleau peut comporter 2 coupes. Dans ce cas, la plus petite longueur a au moins 3 mètres et la longueur totale est égale à la longueur nominale.

Le stockage des rouleaux doit être réalisé sur un support plan. Les palettes peuvent être chargées sur une hauteur maximale de 2 palettes avec un plancher intermédiaire. Pendant les périodes d'intempéries ou de basses températures, la pose du matériau peut être facilitée en le protégeant contre l'humidité et en le stockant au moins + 2°C pendant au moins 5 heures avant la mise en oeuvre.

Emplois

IMPREGNE est utilisé comme produit d'interposition entre le support et l'élément de couverture (produit défini comme neutre) conformément au DTU 40.41 (couverture en zinc), au DTU 40.45 (couverture en cuivre) ainsi qu'au DTU 40.46 (travaux de couverture en plomb).

IMPREGNE est également utilisé dans différents travaux de calorifugeage. **IMPREGNE** peut être utilisé dans tous les cas prévus pour les feutres bitumés imprégnés.

Mise en œuvre

IMPREGNE peut être fixé par clouage sur bois ou par collage au bitume chaud ou par collage à froid avec **SOPRACOLLE**.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001** avec certifié **AFAQ**.



BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

